

## Рекомендации по обработке

### Тщательность - это уже пол дела

Обработка декоративных синтетических панелей SIBU очень проста. Несмотря на это, пожалуйста, внимательно прочитайте рекомендации по обработке, поскольку только профессиональная, тщательная обработка обеспечит Вам замечательную долговечность и прекрасный внешний вид продукции SIBU.

**Эти рекомендации пригодны для всех сильноклеющихся групп продукции SIBU кроме alu-line.**

- поверхность должна быть невпитывающей влагу, сухой, гладкой, свободной от пыли, грязи, жира, воска и силикона
- оклеиваемую поверхность обязательно предварительно очистить этиловым или изопропиловым спиртом. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЦЕТОН ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЬ!!!**

Плоская или ровная оклеиваемая поверхность

- коэффициент напряжения поверхности должен быть не менее 38Dyn
- \*)при оклеивании выпуклых или вогнутых поверхностей необходимо механически закрепить листы



- Скрученные рулоны распаковать и разложить на плоской поверхности примерно за 24 часа до использования (можно дополнительно положить под груз).

- **При поклейке на гипсокартон - поверхность необходимо прогрунтовать влагостойкой грунтовкой!**



- Разрез должен всегда осуществляться с лицевой стороны панели
- Панели SIBU structure- и punch-line никогда не обрабатывать с оборотной стороны!
- В случае обработки панелей с двухсторонним декоративным покрытием см.

Раскрой, сверление, выемка, разпил

обозначение на поверхности панели!

- Идеальная температура для проведения работ +15° - +30° С.
- Обрабатываемый материал должен пройти акклиматизацию, его температура должна соответствовать комнатной, чтобы избежать образования конденсата на клеевой поверхности.

- Наши синтетические панели расширяются примерно на 0,7мм на каждый погонный метр при повышении температуры на 10°С
- Между панелями обязательно нужно оставлять зазор около 1-2 мм!
- В случае высокой температуры окружающей среды или сильного колебания температур зазор должен быть увеличен, рекомендуется использовать панели меньшего формата.



- Внимание, чтобы избежать образования пузырей (попадания воздуха), рекомендуется использования резинового валика средней твердости.
- Пленку, защищающую клеевой слой, надо снимать постепенно, шаг за шагом, одновременно, как можно, сильнее прижимая панель к оклеиваемой поверхности. Нельзя касаться клеевого слоя. Чтобы избежать возможного в результате напряжения и растяжения материала отставания краев панели от оклеиваемой поверхности, рекомендуется использовать наши профили M58/M60 или альтернативные профили (из дерева, металла, пластмассы и т.п.). Применяемые профили не должны препятствовать возможному расширению панелей SIBU!



Защита поверхности

- Поверхность продукции защищена от повреждения специальной пленкой. Эту пленку надо снять после выполнения обработки.



Очистка

- В случае сильного загрязнения: применять обычные бытовые средства для ухода за пластмассой или мытья окон. Не распылять чистящее средство на поверхность материала, экономно нанести на чистую мягкую ветошь!
- В случае легкого загрязнения: использовать мягкую и чистую тряпку, свободную от пыли и грязи.

- Не использовать абразивных материалов!



Сырые помещения

- Наша продукция пригодна для использования в ванных комнатах.
- ВАЖНО: избегать прямого контакта с водой!

Не рекомендуется использовать при прямом попадании солнечных лучей и при температурах свыше 50°С. В случае применения панелей SIBU structure- и punch-line нужно иметь в виду, что они относятся к обычному классу горючести и поэтому не должны находиться в близости от открытых источников пламени или других нагревательных приборов. Данные рекомендации не являются обязательными и даны в соответствии с нашими знаниями, опытом и проведенными экспериментами. Мы гарантируем, что качество нашей продукции остается неизменным. За результаты обработки или ухода за нашими материалами мы не несем никакой ответственности, поскольку не имеем никакого влияния на эти процессы. Поэтому мы рекомендуем проводить испытания нашей продукции для тех целей, для которых Вы хотите её использовать.

Л И З А Р Д

Киев, 03179, пр-т Победы 148/1, тел./факс: (044) 502-43-03  
office@lizard.ua www.lizard.ua